www.laboratoire-ceric.com

SUIVI QUALITE GRANULES

Indice C Page 1/1

PROVENANCE : *** **NUMERO du suivi** : 16-927

NOMBRE et **IDENTIFICATION** de sacs prélevés 2

	927,065	927,066	***
Poids (kg)	15,2	15,123	***

VALEURS INTRINSEQUE

HUMIDITE (en %)	7,60	< 10
TAUX de FINES (en %) *inférieures à 3,15 mm*	0,18	<= 1
MASSE VOLUMIQUE APPARENTE (en kg/m3)	654	=> 650
DIAMETRE (mm)	6,1	6 +/-1
LONGUEUR (mm)	17,0	20 +/- 4
DENSITE	1,18	=> 1.15
DURABILITE (en %) avec *TEKPRO 60s et tamis 3,15 mm*	98,10	=> 97.5

SUIVI COMBUSTION

Nombre de cycles ON-OFF	n.p.
TAUX de CENDRE dans brasero (en %)	0,35

CONCLUSIONS

granulés de très bonne qualité répondant aux exigences de WOODSTOCK®